



MALKOR N

ANTYKOROZYJNA FARBA ALKIDOWA

Kolory: czerwony tlenkowy, czarny, szary j., biały

Baza: chuda żywica alkidowa

Zastosowanie: do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej, powłoka otrzymana z wyrobu może być stosowana jako samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne

Charakterystyka: główne zalety farby to szybkie schnięcie oraz bardzo dobra ochrona antykorozyjna dzięki zawartości pigmentu fosforanowego. Wyrób sprawdzony i zaakceptowany przez odbiorców przemysłowych.

Przygotowanie podłoża: powierzchnie stalowe oczyszczone do stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008 co najmniej St 2, powierzchnia musi być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

Rozcieńczanie: rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych produkcji MALCHEM

Aplikacja: pędzlem, wałkiem, natryskiem (pneumatycznym lub hydrodynamicznym) lub przez zanurzenie.

Zalecana ilość warstw: 1-2

Wybrane parametry techniczne:

gęstość, g/cm ³ , (około)	1,3
LZO, g/l	520
zawartość rozpuszczalników, % wag.	40
zawartość substancji nielotnych, % obj.	50
temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż	23
krycie jakościowe	I
połysk 60°	10-20
grubość warstwy, μm ("na mokro")	80
grubość powłoki, μm ("na sucho")	40
zużycie teoretyczne, dm ³ /m ²	0,08
zużycie teoretyczne, kg /m ²	0,1

Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotności względnej 55+/-5%)

- stopień 1 (pyłosuchość), h	1
- stopień 4, h	3
- całkowite wyschnięcie, h	72

do nałożenia kolejnych warstw

- podkładu, h	2
- emalii ftalowej MALLAK, h	0,3
- emalii chlorokauczukowej HYPAMAL, h	max. 4 lub po 72
- emalii poliwinylowej ogólnego stosowania, h	48

Podane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Następne wymalowania: emalie alkidowe, chlorokauczukowe i poliwinylowe

Przechowywanie: w zamkniętych pojemnikach z dala od ognia i źródeł ciepła. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu. Temperatura przechowywania od 5°C do 30 °C.

Norma: PN-C-81901: 2002. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przez 18 mies. od daty produkcji. W pomieszczeniach zamkniętych można stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji. Pomieszczenia zamknięte nadają się do użytku po zaniku specyficznego zapachu.